


Лабораторія

ТОВ «Вирівський кар'єр»

Сертифікат про відповідність № РТ – 046/2019

Виданий 23 вересня 2019 року

Чинний до 23 вересня 2022 року



ТОВ «Вирівський кар'єр»

вул. Заводська, 15
с. Гранітне, 34551

Телефон : + 38 0362 67 04 00

Телефакс : + 38 0362 67 04 04

E-Mail: office@basalt-ag.com.ua

www.basalt-ag.com.ua

www.basalt.de

Паспорт № 1539

На щєбінь фракції: 2-4 мм

Дата: 14.11.2019

Адреса одержувача:

Вид продукції	Відвантажено		EN 13043 ДСТУ БВ 2.7-75-98	№ випробування 1129
	Кількість вагонів	По заміру в тоннах		
Щєбінь: 2-4 мм				

Призначення щєбеню	Для будівельних робіт
Марка щєбеню за дробильністю	M-1400
Марка щєбеню за стираністю	Ст-1
Об'ємна насипна вага, т/м ³	1,33 т/м ³
Вміст пиловидних та глинистих частинок	0,98%
Вміст глини в грудках	-
Вміст зерен слабких порід	-
Зерновий склад:	8,0 - 0 - 0 - 100 %
	5,6 - 0,8 - 0,24 - 99,76 %
	4,0 - 48,7 - 14,62 - 85,14 %
	2,8 - 143,6 - 43,10 - 42,05 %
	2,0 - 101,3 - 30,40 - 11,64 %
	1,0 - 24,3 - 7,29 - 4,35 %
	0,063 - 10,3 - 3,09 - 1,26 %
Морозостійкість	F-300
Вміст зерен пластинчатої то голчастої форми	-

Сертифікат РК № 1091-БУ

Сумарна питома активність ЕРН – 215 Бк/кг

Лаборант Єленець

